

# TECHNISCHE FICHE

## CANVAS Grigio, Piombo, Sabbia, Tortora

30x60 cm, 60x60 cm, 45x90 cm, 90x90 cm, 120x280 cm

| Caratteristiche di qualità<br>Quality characteristics<br>Caractéristiques de qualité<br>Qualitätseigenschaften                                                                                                                                        | Norma<br>Norm<br>Norme<br>Norme | Requisito norma<br>Required standards<br>Valeur prescrite selon la norme<br>Normvorgabe                                                                                                                                                                                                                                    | Risultato<br>Result<br>Résultat<br>Ergebniss |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  Assorbimento d'acqua<br>Water absorption of the body<br>Absorption d'eau de support<br>Wasseraufnahme des scherbens                                                 | ISO<br>10545-3                  | ≤ 0,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conforme<br>Conformity<br>Conforme<br>Gemäss |
|  Resistenza a flessione<br>Breaking strenght<br>Résistance à la flexion<br>Biegefestigkeit                                                                           | ISO<br>10545-4                  | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Conforme<br>Conformity<br>Conforme<br>Gemäss |
|  Resistenza all'abrasione<br>Abrasion resistance<br>Resistance a l'abrasion<br>Abriebbeständigkeit                                                                   | EN ISO<br>10545-7               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PEI V                                        |
|  Resistenza al gelo<br>Frost resistance<br>Résistance au gel<br>Frostbeständigkeit                                                                                  |                                 | Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie<br>No samples must show ruptures or noticeable surface alteration<br>Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface<br>Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen | Conforme<br>Conformity<br>Conforme<br>Gemäss |
|  Resistenza all'attacco chimico<br>Chemical resistance<br>Résistance à l'attaque chimique<br>Beständigkeit gegen chemikalien                                       | ISO<br>10545-13                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GA GLA                                       |
|  Resistenza agli sbalzi termici<br>Thermal shock resistance<br>Resistance aux écarts de température<br>Temperaturwechselbeständigkeit                              | ISO<br>10545-5                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Conforme<br>Conformity<br>Conforme<br>Gemäss |
|  Resistenza scivolosità<br>Sliding resistance<br>Resistance au glissement<br>Rutschfestigkeit                                                                      | DIN<br>51130 R                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R10                                          |
|  Resistenza scivolosità<br>Sliding resistance<br>Resistance au glissement<br>Rutschfestigkeit                                                                      | DIN<br>51097                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A+B                                          |
|  Coefficiente d'attrito dinamico<br>Wet dynamic coefficient of friction<br>Coefficient de friction dynamique<br>Reibungskoeffizient Schlupfrigkeit (in Bewegung) I | Bot<br>3000 E                   | DCOF ≥ 0,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | > 0,42                                       |
|  Moderata variazione<br>Moderate variation<br>Variation modérée<br>Maessige abweichung                                                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V3                                           |

  

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V1</b><br> Aspetto uniforme<br>Uniform appearance<br>Aspect uniforme<br>Einheitliches aussehen   | <b>V2</b><br> Lieve variazione<br>Slight variation<br>Légère variation<br>Geringe abweichung                           |
| <b>V3</b><br> Moderata variazione<br>Moderate variation<br>Variation modérée<br>Maessige abweichung | <b>V4</b><br> Forte stonizzazione<br>Substantial variation<br>Effet d'atnuancé très accentué<br>Akzentuierte variation |

**Per una posa ottimale del prodotto consigliamo sempre di mescolare almeno tre scatole di materiale.**

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Made in Italy

